

STANDOX



1K-Haftprimer Rotbraun



- 1K-Säureprimer
- chromatfrei
- Schweißprüfzeugnis
- hervorragender Korrosionsschutz

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- einsetzbar als Grundierung
- 1 Spritzgang
- nach 15-20 min/20°C Abluft überlackieren mit Standox 1K/2K-Füller

STANDOX 1K-Haftprimer Rotbraun

ANWENDUNG:	Spot Repair und Teilelackierung
UNTERGRUND:	<ul style="list-style-type: none"> - blankes Blech, geschliffen - ausgehärtete Lackierung, geschliffen - Standox Polyester-Untergründe, geschliffen - Aluminium, geschliffen - verzinkte Bleche im 3-Schichtaufbau - Ersatzteilgrundierung, geschliffen
VORBEHANDLUNG / REINIGUNG:	<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Standox Lackiersystem S1</p> </div>
VERARBEITUNG:  <p>Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.</p>	Grundierung: <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <p>1 = 15 - 30 micron</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <p>15-20 min/20°C</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Standox 1K/2K-Füller</p> </div>

STANDOX 1K-Haftprimer Rotbraun

Flammpunkt:		Spezifisches Gewicht:	Festkörperanteil:			
-4 °C	24,8 °F	0,80 g/cm ³	11,7 Gew.-%			

Rohstoffbasis: Polyvinylbutyral, Korrosionsschutzpigmente

Wichtige Hinweise:

- Nur zur Benutzung durch den Fachmann.
- Nicht mit Polyester-, EP- und **Standohyd**-Produkten überarbeiten.
- Schweißprüfzeugnis vorhanden.
Als Grundierung für zu verschweißende Teile geeignet.
- **Standex** 1K-Haftprimer Rotbraun hat auf Stahl eine gute Freilagerbeständigkeit von 3 Monaten, dabei sollte man eine Trockenschichtdicke von 50 micron nicht unterschreiten.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Auf den Produkt-Etiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.