

## Hydro-Parkett 750/751/752

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	<p>Versiegelung und Beschichtung von normal beanspruchten Holz- und Parkettfußböden und für glänzende bzw. seidenmatte Klarlackierungen von Innenholzwerk wie Türen, Möbel, Profilh Holz, Decken- und Wandvertäfelung usw.. Hydro-Parkett ist eine transparente, hochstrapazierfähige und geruchsarme Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung im Innenbereich. Extrem vergilbungsarm durch den Einsatz vergilbungsfreier Bindemittel. Auch als farbloser Überzug im Innenbereich auf farbigen Acryl-Holzlasuren und für deckende, farbige Acrylbeschichtungen zur Verbesserung der Reinigungsfähigkeit. Hydro-Parkett 750/751/752 ist wasserverdünnbar, ein abriebfester Einkomponenten-Klarlack, geruchsarm, frei von Formaldehyd und sehr leicht zu verarbeiten. Chemikalienbeständigkeit: Gegen stärkere Alkalien, Säuren und Lösungsmittel nicht beständig. Flecken sofort abtrocknen. Sehr gute Haftung, Elastizität und Schlagfestigkeit.</p>
<b>Farbton</b>	Farblos.
<b>Glanzgrad</b>	Glänzend / Seidenmatt / Matt
<b>Lagerfähigkeit</b>	Frostfrei lagern. Anbruchgebände gut verschlossen halten.
<b>Ausgiebigkeit</b>	ca. 10 m <sup>2</sup> / l . (je nach Saugfähigkeit des Holzes)
<b>Trockenzeit bei 20°C</b>	Nach ca. 1 – 2 Std. staub-trocken, nach ca. 3-4 Std. griffest und nach ca. 12. Std. überarbeitbar. Durchgetrocknet und belastbar nach 7 Tagen. Bei kühler und feuchter Witterung verlängert sich die Trockenzeit.
<b>Verdünnung</b>	Wasser
<b>Auftrag</b>	Streichen, Rollen, Spritzen (Düse: 1,5 mm, Druck: 3,5 bar)
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	<p>Der Untergrund muss sauber, tragfähig, griffig und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie z.B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes im Innenbereich darf 10% nicht überschreiten. Harzige und klebrige Holzflächen mit Nitro abwachen, Flächen gut ablüften lassen. Material vor Gebrauch gut umrühren.</p> <p>Alle Holzarten (mechanisch belastet z.B. Böden):          Neues unbehandeltes Holz je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit ca. 10 – 30 % verdünntem Hydro-Parkett grundieren.          1 Zwischenanstrich mit unverdünntem Hydro-Parkett          1 - 2 Schlussanstriche mit unverdünntem Hydro-Parkett</p> <p>Hinweise zur praktischen Anwendung:          Die besten Anstrichergebnisse werden erzielt durch das Aufbringen mindestens 2-3 unverdünnter Anstriche auf Holzböden und anderer stark beanspruchter Flächen.          Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischenschliff mit Schleifpapier (Körnung 180/240) zu erfolgen.          Auf Bodenflächen nur einen Anstrich pro Tag anlegen. Für gute Belüftung und Luftaustausch bei der Anwendung sorgen.</p>

## Hydro-Parkett 750/751/752 Seite 2

### **Hinweise für die Verarbeitung**

Hydro-Parkett 750/751/752 ist ein besonders abriebfester Einkomponenten-Klarlack für die Versiegelung aller Holzarten im Innenbereich. Hydro-Parkett 750/751/752 ist praktisch geruchlos und kann daher ohne Belästigung durch Lösemitteldämpfe in bewohnten Räumen verarbeitet werden. Für Menschen, Tiere und Pflanzen entsteht keinerlei Gefahr.

Farblose Beschichtungen können nicht vor der natürlichen Holzvergilbung durch Lichteinwirkung schützen. Bei manchen Holzarten besonders bei Laubhölzern, kann es auf Grund natürlich vorhandener Holzinhaltstoffe bei der Verwendung von wasserverdünnbaren Beschichtungsmaterialien zu Verfärbungen kommen.

### **Packungsgrößen**

750 ml, 2,5 l. und 10 l.

### **Allgemeine Hinweis**

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

**Dieses Produkt  
wurde mit dem  
Umweltzeichen  
„Blauer Engel“  
ausgezeichnet.**