

550 THERMAL-Heizkörper-Emallack

Eigenschaften und Anwendung	Emallack auf Alkydharz-Basis mit sehr guter Temperaturbeständigkeit und Giblungsfestigkeit. Leichte Streichbarkeit, schöner Verlauf, hohe Deckkraft, rasche Trocknung, dauerhafter Hochglanz. Geeignet für Warmwasserheizkörper und Niederdruck-Dampfheizungen.
Farbton	Weiß
Gefahrenklasse	A II
Lieferviskosität	ca. 120 sec.
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	ca. 12 m ² / l je nach Untergrund.
Chemikalienbeständigkeit	Gegen schwache Säuren und Laugen sowie Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration.
Trockenzeit bei 20°C	Überstreichbar nach ca. 6 Stunden, griffest nach ca. 12 Stunden
Verdünnung	Bei Streichauftrag möglichst unverdünnt, bei Spritzauftrag mit ca. 5 %, bei Flutauftrag mit ca. 20 % Verdünnung U 68.
Auftrag	Durch Streichen, Rollen, Spritzen oder Fluten.
Hinweise für die Verarbeitung	Untergrund gründlich reinigen, entrostet und entfetten.
Aufbauvorschlag	Grundierung: 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND Lackierung: THERMAL- Heizkörper-Emallack
Packungsgrößen	0,375 l, 0,750 l und 3 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

