



FARBEN PARTNER

FarbenPartner MULTI-S

Universelle, weiße Glätt- und Flächenspachtelmasse

TECHNISCHES MERKBLATT NR: FP209

1/2

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Zum Füllen und Glätten von Wand- und Deckenflächen für den professionellen Maler

Eigenschaften

- kunststoffvergütet
- universell einsetzbar
- Schichtdicke bis auf 0 mm ausziehbar
- geeignet als Untergrund für Tapeten, Lacke, Dispersionsfarben

Farbton

weiß

Gebindegröße

20kg

Lagerung

Trocken lagern. Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Verbrauch [1]

Fläche: ca. 900g/m²/mm

Anwendungsbereich

FarbenPartner MULTI-S ist eine feine Haft-Spachtelmasse auf Naturgips-Basis und lässt sich im Innenbereich universell einsetzen: als Flächenspachtel zum Glätten rauer Oberflächen, zum vollflächigen Überzug von Beton, Gipskartonplatten und sonstiger Gipsflächen. Als Porenverschluss für Beton- Fertigelemente, zum Füllen von Rissen und Löchern. Zur vollflächigen Nachspachtelung gemäß Oberflächen-Qualitätsstufen Q1 bis Q4. Geeignet für den Einsatz auf allen mineralischen Untergründen in Innenräumen mit üblicher Luft-feuchtigkeit, einschließlich häuslicher Küchen und Bäder (Feuchtigkeits- Beanspruchungsgruppe W3)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte.

Verarbeitung

Untergrundbeschaffenheit

Luft-, Material und Untergrund-temperatur müssen über +5°C betragen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei und frei von Trennmitteln sein.

Vorbehandlung

Lose Teile und schlecht haftende Anstriche sind zu entfernen. Stark saugende Untergründe sind mit geeigneter Grundierung zu grundieren (z.B. Rikombi-Grund) Glatte Betonuntergründe sind mit einer geeigneten Haftbrücke (z.B. Rikombi-Kontakt) vorzubehandeln (außer bei Porenverschluss).

Verarbeitung

Ca. 1,3 kg FarbenPartner MULTI-S in 1 Liter sauberes Wasser einstreuen und etwa 5 Minuten sumpfen lassen. Anschließend händisch oder mit einem Motorquirl (niedrige Drehzahl) klumpenfrei anrühren. In einem Arbeitsgang auftragen und glätten.

Produktdaten

Weitere Beschichtung erst nach vollständiger Austrocknung.

Verarbeitungszeit ca. 60 min.

Auftragsstärke 0 – 20 mm

Materialverbrauch Fläche: ca.900 g/m²/mm

Brandverhaltensklasse A1



FARBEN PARTNER

FarbenPartner MULTI-S

Universelle, weiße Glätt- und Flächenspachtelmasse

TECHNISCHES MERKBLATT NR: FP209

2/2

Hinweise

EN-Klassifikation



EN 13279-1 - A1- B1/20/2

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: office@schuch.cc oder Tel: +43(0) 3366/78243

Anmerkung

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die „Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie“ in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren alle vorausgegangen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

Händisch



Verarbeitung

ca. 60 min



Verarbeitungszeit

0 – 20 mm



Auftragsstärke

ca. 900 g/m²/mm



Materialverbrauch