



Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Stumpfmatte Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis, ohne Lösungsmittel- und Weichmacherzusatz.

Eigenschaften

- waschbeständig nach DIN 53778 W-M
- lösemittelfrei
- gut deckend
- geruchsfrei und spritzarm
- leichte Verarbeitung

Kenndaten nach EN 13300

Nassabriebklasse 3
Deckkraftklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von 5,5m²/l
Glanzgrad: stumpfmatt

Maximale Korngrösse: fein (< 100 µm)

Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.

Farbton

Weiß

Gebindegröße

15l

Lagerung

Nicht unter +5°C lagern oder verarbeiten (Frostgefahr). Nach Verdünnen mit Wasser, Abtönen, oder nach dem Wiederverschließen nur mehr begrenzt lagerfähig.

Lagerung und Transport bei einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C. Vor direkter Sonne schützen. Außer Reichweite von Kindern lagern.

Bei einer Lagerung im Original verschlossenen und unbeschädigten Gebinde: mindestens 24 Monate haltbar.

Spezifikation

Dichte (kg/dm³) ~1,63 – Basis 1001

~1,49 – Basis C

Inhaltsstoffe

Polymere-Bindemittel, Füllmittel, Titan-Dioxyd, Eindickungsmittel, besondere Zusätze und Wasser

Verbrauch

pro Auftrag ca. 125 ml/m²

Abtönen

Mit Pintasol oder Dispersions-Volltönen. Pastelltöne ab Werk erhältlich.

Abfallschlüssel

Abfallschlüsselnummer Eingetrocknet 17 07 01, Flüssig 080112.



FARBEN PARTNER

Verarbeitung

Geeignete Untergründe/ Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Kreidung, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Alte Leimfarbenanstriche müssen vollständig entfernt werden. Stark oder ungleichmäßig saugfähige Flächen mit einem Tiefengrund egalisieren, dichte nicht saugfähige Flächen mattieren und mit einer geeigneten Haftgrundierfarbe vorbeschichten.

Verdünnung

In der Regel zweimal unverdünnt auftragen. Bei entsprechenden Untergründen und Werkzeugen Grund- und Schlussanstrich bis max. 5 % Wasser zugeben. ACHTUNG! Die Deckkraft der Farbe schwindet mit zunehmendem Verdünnen!

Verarbeitung

Den Materialauftrag nass in nass und gleichmäßig ausführen. Auf stark kontrastreichen Untergründen einen Zwischenanstrich erstellen. Bei Bedarf die Konsistenz mit ca. 5-10% Wasser einstellen. Rollen, streichen, airless-spritzen: Düse 417, Druck 60 bar, Weißer Filter
(Beim Airlessauftrag bei Bedarf mit ca. 5% Wasser verdünnen und ggf. durchsieben).

Überarbeitung/ Trockenzeit

Bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge

Das Werkzeug unmittelbar nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Hinweise

VOC-Gehalt

Unterkategorie: Matte Beschichtungsstoffe für Innenwände u. -decken (Kat. A/a). Grenzwert (ab 1.1.2010) = 30 g VOC / lt. Maximaler VOC Wert (gebrauchsfertig) 0,1 g/lt.

Sicherheit

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Gemisch aus: Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei der Verarbeitung Haut und Augen vor Spritzern schützen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: office@schuch.com oder Tel: +43(0) 3366/78243



Anmerkung

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die „Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie“ in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

FarbenPartner Rene Schuch GmbH, 7511 Mischendorf, Obere Hauptstraße 26
Tel. +43 3366/78243, office@schuch.com