

webertherm family

Klebe- und Armierungsspachteln

Klebespachtel zum Kleben der Dämmplatten und zum Einbetten des Textilglasgittergewebes im webertherm family WDVS

Anwendungsgebiet

- für webertherm family WDVS
- systemgeprüft
- Armierungsschichtdicke 3 mm

Produkteigenschaften

- pulverförmig
- einfache Verarbeitung
- feines Korn

Anwendungsgebiet

Zum Verkleben von Fassadendämmplatten und zum Einbetten des Textilglasgittergewebes bei webertherm Wärmedämm-Verbundsystemen (Schichtdicke 3 mm) oder als Armierungsschicht bei Überspachtelungen von Fassadenflächen.

Produktbeschreibung

webertherm family ist ein werksmäßig hergestellter, mineralischer Trockenmörtel.

Zusammensetzung

Zement, Kunstharz-Dispersions-Pulver, ausgewählte Sande, Additive

Produkteigenschaften

- ist systemgeprüft gem. ETAG 004
- ist diffusionsoffen

Technische Werte

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ : ≤ 25
Haftzugfestigkeit Untergrund: $> 0.25 \text{ N/mm}^2$

Qualitätssicherung

webertherm family unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Fremdüberwachung und Eigenüberwachung.

Allgemeine Hinweise

- Zur besseren Vermischung kann ein elektrischer Rührquirl eingesetzt werden. Nach einer Wartezeit von ca. 10 Minuten wird die Klebespachtel noch einmal kurz durchgerührt und dann verarbeitet.
- Der Klebespachtel dürfen keine Zusätze beigemischt werden.
- Während der Verarbeitung und Austrocknung darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Putzgrundes nicht unter + 5° C absinken.
- Die frisch aufgetragene Klebespachtel ist vor Regen (um u.a. Ausblühungen zu vermeiden) und schnellem Feuchtigkeitssentzug (um eine optimale Erhärtung sicherzustellen) zu schützen.
- Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.
- Die Verarbeitung kann auch mit allen handelsüblichen Putzmaschinen erfolgen.
- Beachten Sie die Verarbeitungsnorm für Wärmedämmverbundsysteme, ÖNORM B 6410

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen wie Ruß- und Schalölresten und nicht tragfähigen Altanstrichen sein.

webertherm family

Klebe- und Armierungspachteln

- Untergrundvorbereitung gem. einschlägiger Normen

Verarbeitungsschritte

- Mit reinem Wasser in nicht rostendem Gefäß anrühren (ca. 6,5 l / 25 kg Sack)
- Verklebung mit Randwulst-Punkt-Methode oder vollflächig.
- Nach entsprechender Vorbereitung der Dämmplattenoberfläche (z.B. Abschleifen, Abkehren) wird die Klebespachtel gleichmäßig aufgezogen und das Textilglasgittergewebe in die noch weiche Klebespachtel eingebettet.
- Armierungsschichtdicke 3 mm

Verbrauch / Ergiebigkeit

Kleben :	ca. 5,5 kg/m ²
Armieren :	ca. 4,5 kg/m ²

Produktdetails

Wasserbedarf:

ca. 6,5 l / 25 kg

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 12 Monate lagerfähig.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Papiersack	25 kg	40 Säcke
Silo		
